

Sika Mix&Go®

Επισκευαστικό κονίαμα

Περιγραφή Προϊόντος

Το Sika Mix&Go® είναι ένα υψηλής απόδοσης επισκευαστικό κονίαμα, σχεδιασμένο για οικιακές / μικρής κλίμακας εργασίες επισκευής.

Εφαρμογές

n Για την επισκευή σκυροδέματος, τοιχοποιίας, κ.τ.λ. σε εργασίες μικρής κλίμακας

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

n Εύκολο στην ανάμιξη
n Εύκολο στη χρήση και εφαρμογή
n Ευκολία για εφαρμογές σε μεγάλα πάχη
n Γρήγορη πήξη

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση /Χρώμα

Γκρι σκόνη

Συσκευασία

Σακουλάκι με 1.25 kg σκόνη

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική Βάση

Τσιμέντο τύπου Portland, σκόνη πολυμερών, επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα

Πυκνότητα

Πυκνότητα φρέσκου κονιάματος ~ 2,0 kg/l (στους +20°C) (Σύμφωνα με EN 12190)

Κοκκομετρία

D_{max} : 1 mm (Σύμφωνα με prEN 12192-1)

Πάχος Στρώσης

3 mm ελάχιστο / 40 mm μέγιστο

Μηχανικές / Φυσικές Ιδιότητες

Θλιπτική Αντοχή

~ 30 N/mm² (μετά από 28 ημέρες) (Σύμφωνα με EN 196-1)

Πρόσφυση

~ 2 N/mm² (Σύμφωνα με EN 1542)

Construction



Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση / Απόδοση Εξαρτάται από την αδρότητα του υποστρώματος και το πάχος του εφαρμοσμένου υλικού.
1 σακουλάκι αποδίδει = ~ 0.7 l κονιάματος

Ποιότητα Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να υγιές, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά, σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια καθώς και επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες.

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να προετοιμάζεται με ακιδωτή βούρτσα, να αφαιρείται η σκόνη και να διαβρέχεται με νερό αφήνοντας επιφάνεια χωρίς λιμνάζοντα νερά.

Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

Θερμοκρασία Υποστρώματος +5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανάμιξη 0,2 l νερού για μια συσκευασία (1.25 kg σκόνη)

Χρόνος Ανάμιξης Ανακινήστε τη σακούλα για να διαλύσετε τυχόν συσσωματώματα σκόνη και προσθέστε 0,2 l νερού μέσα στη σακούλα. Πιέστε το σακουλάκι ώστε να αφαιρέσετε το περίσσειμα αέρα και στη συνέχεια κλείστε το σφιχτά.

Ανακατέψτε το σακουλάκι με τα χέρια σας για 2 με 3 λεπτά, αναταράζοντάς το μέχρι να επιτευχθεί κονίαμα ομοιογενούς συνεκτικότητας.

Ανοίξτε ή κόψτε το σακουλάκι στη θέση που υποδεικνύεται στη συσκευασία και εφαρμόστε το κονίαμα.

**Μέθοδος Εφαρμογής /
Εργαλεία** Το Sika Mix&Go® μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή με μυστρί.
Τοποθετήστε το επισκευαστικό κονίαμα με σπάτουλα, πιέζοντας το καλά πάνω στο κορεσμένο σε νερό υπόστρωμα.
Η τελική επιφάνεια μπορεί να διαμορφώνεται π.χ. με ένα σκληρό σφουγγάρι (ελαφρά βρεγμένο) ή με ένα τάκο σοβατίσματος, αμέσως μόλις το κονίαμα αρχίζει να γίνεται άκαμπτο.

Καθαρισμός Εργαλείων Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρυμένο / ώριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Χρόνος Εργασιμότητας Στους +20°C:
Εφαρμόστε το υλικό μέσα σε 25 λεπτά από τη στιγμή της ανάμιξης – μετά από αυτή την χρονική περίοδο μην προσπαθήσετε να το αναμίξετε ξανά με νερό.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρόνος εργασιμότητας είναι πιο εκτεταμένος και συντομότερος σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

**Σημειώσεις Εφαρμογής /
Περιορισμοί**

- Αποφύγετε την εφαρμογή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι ή όταν βρέχει.
- Μην προσθέτετε νερό περισσότερο από την προτεινόμενη δόση.
- Εφαρμόστε μόνο σε υγιή, προετοιμασμένα υποστρώματα.
- Μην προσθέτετε συμπληρωματικό νερό στην τελική επιφάνεια, καθώς θα προκληθεί αποχρωματισμός και ρηγματώσεις.
- Προστατέψτε νωπό εφαρμοσμένο υλικό από συνθήκες παγετού.
- Φέρουσα ικανότητα στους +20°C: ~ 24 ώρες
- Αντίσταση σε βροχή στους +20°C :~ 5 ώρες

**Λεπτομέρειες
Ωρίμανσης****Μέθοδος Ωρίμανσης**

Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από υπερβολική / πρόωρη εξάτμιση νερού χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές συντήρησης για τιμμεντοειδούς βάσης κονιάματα.

**Βάση Μετρήσιμων
Τιμών**

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

**Τοπικοί
Περιορισμοί**

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

**Πληροφορίες
Υγιεινής και
Ασφάλειας**

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

**Νομικές
Σημειώσεις**

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
Fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

