

SikaCim® Color

Χρωστική για σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα

Περιγραφή Προϊόντος

Το SikaCim® Color είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης, αποτελούμενη από μεταλλικά οξειδία. Είναι διαθέσιμη σε επτά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, ώχρα, μαύρο, καφέ, μπλε και πράσινο.

Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για χρωματισμό σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων σε περιπτώσεις:

- Κονιαμάτων τελικής επίστρωσης, εξομάλυνσης
- Κονιαμάτων για αρμολόγηση
- Σε πλάκες σκυροδεμάτων
- Παραγωγής σκυροδέματος συγκεκριμένου χρωματισμού

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων
- Συμβατό με άλλα πρόσμικτα κονιαμάτων της σειράς SikaCim®
- Απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα

Σκόνη
7 αποχρώσεις: ώχρα, κίτρινο, κόκκινο, μαύρο, καφέ, μπλε, πράσινο.

Συσκευασία

Απόχρωση	Συσκευασία (σε gr)	Τεμάχια ανά κιβώτιο
Ωχρα	400	6
Κίτρινο	400	6
Κόκκινο	800	6
Μαύρο	700	6
Καφέ	700	6
Μπλε	700	6
Πράσινο	900	6

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια ζωής

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Construction



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική βάση	Μεταλλικά οξειδία	
Φαινόμενη Πυκνότητα	Απόχρωση	Πυκνότητα (σε kg / lt)
	Ωχρα	0.4 – 0.5
	Κίτρινο	0.35 – 0.45
	Κόκκινο	0.75 – 0.85
	Μαύρο	0.70 – 0.80
	Καφέ	0.75 – 0.85
	Μπλε	0.65 – 0.75
	Πράσινο	1.00 – 1.10

Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση 1 – 2 σακουλάκια / 50 kg τσιμέντου

Οδηγίες Εφαρμογής

Μέθοδος Ανάμειξης Η σκόνη SikaCim® Color προστίθεται στο ξηρό μείγμα τσιμέντου και αδρανών. Να γίνεται πλήρης ανάμειξη πριν την προσθήκη νερού.

Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί Η δοσολογία του SikaCim® Color πρέπει να προσαρμόζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

- Απαιτούμενη απόχρωση
- Χρώματα και δοσολογία συστατικών παραγωγής σκυροδέματος και κονιαμάτων (τσιμέντο, αδρανή,

Η ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση εξαρτάται από τη δοσολογία και την ομοιογένεια της αναλογίας των συστατικών ανάμειξης (τσιμέντο, νερό, αδρανή, πρόσμικτα και χρωστικές).

Οι συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια πήξης και σκλήρυνσης είναι πιθανόν να επηρεάσουν την απόχρωση του σκυροδέματος και των κονιαμάτων, ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

Οι βασικοί κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για τα συμβατικά κονιάματα ισχύουν και για την περίπτωση κονιαμάτων προετοιμασμένων με SikaCim® Color σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή και την ωρίμανσή τους.

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606
Email: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

